


## 耐震補強工法

## ESTONE(エストーン)ブロック工法

## ◎ 工法の概要

ESTONEブロック工法(竹中耐震ブロック工法)は、既存の鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造建物の柱・梁骨組内に、耐震ブロックをエポキシ樹脂で積層することにより耐震ブロック壁を構築する耐震補強工法です。耐震ブロックは蝶々型のプレキャストコンクリート製ブロックで、ブロック同士が噛み合うことで耐震ブロック壁に作用する水平力を伝達できるため、横筋が不要です。

## ◎ 主な特長



ESTONE ブロック工法の概要図(定着アンカータイプ)

1. 居ながら施工

- ・プレキャストコンクリート製ブロックを積層する施工方法であるため、狭い空間での施工が可能です。また、現場での生コン打設、ポンプ配管が不要であり、居ながら施工が可能です。
- ・あと施工アンカー(縦筋のみ)の使用は最小限であり、工事騒音、振動、粉塵の発生が少なく、居ながら施工に適しています。

2. 広範囲な適用対象


- ・補強対象建物は、鉄筋コンクリート(RC)造または鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造です。
- ・鉄骨で開口部を補強することで有開口耐震ブロック壁とすることが可能です。また、袖壁端部を鉄骨で補強することにより袖壁耐震ブロック壁とすることも可能です。
- ・蝶々形のブロック形状と色使いの工夫により、デザイン性の高い耐震壁となるため、仕上げを施すことなく設置することも可能です。

3. 信頼の設計・施工

- ・本工法は、日本 ERI 株式会社の構造性能評価委員会で構造性能評価(ERI-K13012-06, 平成30年10月31日)を取得しており、株式会社竹中工務店より実施許諾を受けて施工を行っています。また、設計支援体制も整っています。

○ 施工方法


ESTONE ブロック工法は、以下の施工フローで実施します。



○ 使用材料

- 接着剤 : コニシ E390TL
- 断面補修材 : イーグルクリートGL-4H または U-リペアライト (ポリマーセメントモルタル)

○ 施工例



株式会社東邦アーステック  
建設事業本部

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2 丁目 13-10 武蔵野ビル  
TEL 03-5367-2661(代) FAX 03-5367-2666  
http://www.tohoearthtech.co.jp



大阪 TEL 06-6886-8221(代)  
FAX 06-6886-8228