

JSPAC不陸調整材

－エポキシ樹脂系下地調整材－

(一般社団法人レトロフィットジャパン協会 推奨製品)

JSPAC 不陸調整材は、建築耐震工事用エポキシ樹脂系下地調整材です。鋼板の重ね継手部の段差修正を主用途としたエポキシ樹脂パテ材です。コンクリート断面欠損部やジャンカ等の充填剤としても使用できます。

特 長

- コンクリート及び鋼板に対する接着性に優れます。
- 作業性に優れ、ダレにくいパテ状製品です。

用 途

1. 建築耐震工事用エポキシ樹脂系下地調整材
2. コンクリート段差・凹凸部充填補修材

性 状

項 目		製品規格		試験方法 (20℃)
		JSPAC 不陸調整材 R(春・夏・秋型)	JSPAC 不陸調整材 W(冬型)	
主成分	主 剤	エポキシ樹脂		—
	硬化剤	変性脂肪族ポリアミン		
外 観	主 剤	白色パテ状		目 視
	硬化剤	灰色パテ状		
混 合 比 (主 剤 : 硬化		2 : 1		重量比
スランプ (mm)		0		JIS A 1439
可使時間 (分)		50 以上	30 以上	温度上昇法(250g)
塗膜硬化時間 (時間)		15 以下	8 以下	ガードナー式

施工例



鋼板段差修正状況

性能

項 目	製品規格	試験方法
硬化物比重	1.70 ± 0.10	JIS K 7112
圧縮強さ (N/mm ²)	60 以上	JIS K 7208
圧縮弾性率 (N/mm ²)	4,000 以上	JIS K 7208
曲げ強さ (N/mm ²)	40 以上	JIS K 7171
引張強さ (N/mm ²)	20 以上	JIS K 7161
引張せん断接着強さ (N/mm ²)	10 以上	JIS K 6850
付着強さ (N/mm ²)	1.5 以上	JIS A 6909

※20℃7日間養生、20℃試験。数値及び組成内容は変更することがあります。

荷 姿

JSPAC 不陸調整材 R、JSPAC 不陸調整材 W
10kg セット(主剤:6.67kg/缶、硬化剤 3.33kg/缶)

使用上の注意

1. 本製品は、リスクアセスメント対象物を含有している為、二次元バーコードを読み込むか、問い合わせ先にご連絡頂き、安全データシート(SDS)を必ず入手し、リスクアセスメントを実施後、ご使用下さい。
2. 製品が皮膚に付着すると、かぶれ、アレルギー反応を起こす恐れがあります。作業のリスクアセスメント結果に基づき適切な保護具(保護メガネ、保護手袋、防毒マスク等)を着用、ご使用下さい。
3. 主剤、硬化剤を指定された混合重量比で計量し、充分に混合攪拌し、ご使用下さい。
4. 低温時は硬化が著しく遅くなるため、5℃以上の環境でご使用下さい。
5. 製品に関するご不明な点がございましたら、トーホーダイト工場にお問い合わせ下さい。



株式会社東邦アーステック
<http://www.tohoearthtech.co.jp>

建設事業本部 〒160-0022 東京都新宿区新宿 2 丁目 13-10 武蔵野ビル
(設計・工事) TEL 03-5367-2661(代) FAX 03-5367-2666

トーホーダイト工場 〒950-1123 新潟市西区黒鳥 1450
(開発・製造・販売) TEL 025-377-2711(代) FAX 025-377-6820



(新潟 トーホーダイト開発製造の認証登録)