

トーホーダイト AC406T

－プレキャストコンクリート接着用エポキシ樹脂－



トーホーダイト AC406T は、各種コンクリートブロックの接着剤として開発されたエポキシ樹脂接着剤です。

グリース状を呈しているため壁面等立ち上がり部の施工においてダレが生じず、はみ出した接着剤の除去が簡単に出来ます。作業性が良いため、様々な用途にご利用できます。

特 長

- コンクリートブロックを強固に接着します。又、作業性に優れています。
- 立ち上がり部等の施工において、3mmの厚さでもダレを生じません。

用 途

1. 各種プレキャストコンクリート構造物の接着
2. その他各種接着

性 状

項 目		製 品 規 格		試験方法 (20℃)
		AC406T (春・夏・秋用)	AC406TW (冬用)	
主成分	主 剤	エポキシ樹脂		—
	硬化剤	変性脂肪族ポリアミン		
外 観	主 剤	白色パテ状		目 視
	硬化剤	灰色パテ状		
混合比（主剤:硬化剤）		2 : 1		重量比
可使時間（時間）		2 以上		土木学会基準
ダレ最小厚さ（mm）		0.3 以上		

性能

項目	単位	製品規格		試験方法
		AC406T (春・夏・秋用)	AC406TW (冬用)	
硬化物比重	-	1.60 ± 0.10		JIS K 7112
引張強さ	N/mm ²	12.5 以上		JIS K 7113
圧縮強さ	N/mm ²	50 以上		JIS K 7208
引張せん断接着強さ	N/mm ²	12.5 以上		JIS K 6850
接着強さ	N/mm ²	6 以上		JIS A 6024

※ 20℃7 日間養生、20℃試験。数値及び組成内容は変更することがあります。

標準使用量

接着剤の使用量 1.6～3.2 kg/m²

荷 姿

10kg セット(主剤:6.67kg/缶、硬化剤 3.33kg/缶)

使用上の注意

1. 本製品は、リスクアセスメント対象物を含有している為、二次元バーコードを読み込むか、問い合わせ先にご連絡頂き、安全データシート(SDS)を必ず入手し、リスクアセスメントを実施後、ご使用下さい。
2. 製品が皮膚に付着すると、かぶれ、アレルギー反応を起こす恐れがあります。作業のリスクアセスメント結果に基づき適切な保護具(保護メガネ、保護手袋、防毒マスク等)を着用、ご使用下さい。
3. 主剤、硬化剤を指定された混合重量比で計量し、十分に混合攪拌し、ご使用下さい。
4. 低温時は硬化が著しく遅くなるため、5℃以上の環境でご使用下さい。
5. 製品に関するご不明な点がございましたら、トーホーダイト工場にお問い合わせ下さい。



株式会社東邦アーステック

<http://www.tohoeearthtech.co.jp>

建設事業本部
(設計・工事)

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2 丁目 13-10 武蔵野ビル
TEL 03-5367-2661(代) FAX 03-5367-2666

トーホーダイト工場
(開発・製造・販売)

〒950-1123 新潟市西区黒鳥 1450
TEL 025-377-2711(代) FAX 025-377-6820



エコアクション21
認証・登録番号 0004665

(新潟 トーホーダイト開発製造の認証登録)