JAIA 4VOC 基準適合

JAIA F☆☆☆☆

非劇物

トーホーダイト AL5P

-木質耐震壁接着工法用 注入接着エポキシ樹脂-



トーホーダイト AL5P は、木質耐震壁接着工法用のエポキシ樹脂注入材です。

LVL、CLT 等の木質パネル及びコンクリートの隙間に注入することで、木質パネル同士及び木質パネルとコンクリートを強固に接着します。

環境、安全に配慮した、ノンホムアルデヒド製品、4VOC 基準適合製品、非劇物製品です。

写真:株式会社 竹中工務店 新倉竹友寮(木質パネル:CLT)

特長

- 機械的強度及び接着性に優れ、木材同士及び木材とコンクリートを強固に接着し、一体化させます。
- 揺変性を有しており、注入材の木材への過剰な吸い込みを抑え、木材の汚染を防止し、かつ接着層を確保します。

用途

● 木質耐震壁接着工法用注入材

性能

	目	単位	製品規格		
項			AL5P (春-夏-秋用)	AL5PW (冬用)	試験方法
主成分	主 剤	-	エポキシ樹脂		_
	硬化剤	_	変性脂肪族ポリアミン		
外観	主 剤	_	白色液状		目視
	硬化剤	_	淡黄色液状		
混合重量比 (主剤:硬化剤)		_	2 : 1		_
混合物粘度		mPa•s	3,000 以上 20,000 以下		JIS K 6833-1
可使時間		分	40 以上	20 以上	温度上昇法(300g)
塗膜硬化時間		時間	24.0 以下	16.0 以下	ガードナー式 塗膜乾燥時間測定法

性能

	単位	製品規格		
項目		AL5P (春·夏·秋用)	AL5PW (冬用)	試験方法
硬化物比重	_	1. 17±0. 10		JIS K 7112
圧縮降伏強さ	N/mm²	50.0 以上		JIS K 7208 :1995
曲げ強さ	N/mm²	40.0 以上		JIS K 7171
引張強さ	N/mm²	30.0 以上		JIS K 7161-1, 7161-2
引張せん断接着強さ	N/mm²	10.0 以上		JIS K 6850
衝撃強さ	kJ/m²	2.0 以上		JIS K 7111-1
硬さ	HDD	75 以上		JIS K 7215
圧縮弾性率	N/mm²	1.00×10 ³ 以上		JIS K 7208 :1995

23℃7 日養生、23℃試験。数値及び組成内容は変更することがあります。

荷姿

10 kgセット(主剤: 6.67 kg/缶 硬化剤: 3.33 kg/缶)

使用上の注意

- 1. 製品を使用する前に安全データシート(SDS)をご参照下さい。
- 2. 主剤、硬化剤は秤を用いて正確に計量し、十分に混合して使用して下さい。
- 3. 低温(5℃未満)時や雨天で施工する場合は、硬化不良や接着不良の原因となり やすいので、施工の際は十分ご留意下さい。
- 4. 製品の保管は直射日光の当たらない場所にて保管してください。
- 5. 主剤、硬化剤は個人の体質により皮膚等に付着するとかぶれやアレルギー反応 が起こる恐れがありますので、保護手袋、保護眼鏡を着用して取り扱ってください。



株式会社東邦アーステック

 $http:/\!/www.tohoearthtech.co.jp$

建設事業本部

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目13-10 武蔵野ビル

(設計・工事)

TEL 03-5367-2661(代) FAX 03-5367-2666

トーホーダイト工場

〒950-1123 新潟市西区黒鳥 1450

(開発・製造・販売)

TEL 025-377-2711(代) FAX 025-377-6820





(新潟トーホーダイト開発製造の認証登録)