JAIA　4VOC 基準適合　　JAIA F☆☆☆☆　　非 劇 物

トーホーダイト S930

－ シール用エポキシ樹脂パテ －

トーホーダイト S930 は、鋼板接着工法の鋼板シールを主用途としたエポキシ樹脂パテ材です。コンクリート断面欠損部やジャンカ等の充填補修材としても使用できます。
環境、安全に配慮した、ノンホルムアルデヒド製品、4VOC基準適合製品、非劇物製品です。

特　長

- コンクリート及び鋼板に対する接着性に優れます。
- 作業性に優れ、ダレが生じず、充てん性の良いパテ状製品です。

用　途

1. 鋼板接着工法用シール材
2. 鉄骨ブレース接着工法用シール材
3. ノンアンカーRC 壁接着工法用シール材
4. コンクリート段差・凹凸部充填補修材

性　能

項　　目		単位	製品規格		試験方法
			S930（春・夏・秋用）	S930W（冬用）	
主成分	主　剤	－	エポキシ樹脂		—
	硬化剤	－	変性脂肪族ポリアミン		
外　観	主　剤	－	白色パテ状		目視
	硬化剤	－	灰色パテ状		
混合比（主剤:硬化剤）		－	2 ： 1		重量比
可使時間		分	40　以上	30　以上	温度上昇法(300g)
塗膜硬化時間		時間	15　以下	8　以下	ガードナー式 塗膜乾燥時間測定法
ダレ		mm	0（ダレ認めず）		JIS A 1439

性　能

項　　目	単位	製品規格		試験方法
		S930 （春・夏・秋用）	S930W （冬用）	
硬化物比重	－	１．７±０．１		JIS K 7112
圧縮降伏強さ	N/mm^2	６０　以上		JIS K 7181　又は JIS K 7208：1995
圧縮弾性係数	N/mm^2	４．０×10^3　以上		
曲げ強さ	N/mm^2	４０　以上		JIS K 7171
引張強さ	N/mm^2	２０　以上		JIS K 7161-1、7161-2
引張せん断接着強さ	N/mm^2	１０　以上		JIS K 6850
衝撃強さ	kJ/m^2	１．５　以上		JIS K 7111-1
硬さ	HDD	８０　以上		JIS K 7215

23℃ 7 日養生、23℃試験。数値及び組成内容は変更することがあります。

荷　姿

10kg セット(主剤：6.67kg/缶、硬化剤 3.33kg/缶)

使用上の注意

1. 製品を使用する前に安全データーシート(SDS)をご参照下さい。
2. 主剤、硬化剤は秤を用いて正確に計量し、十分に混合して使用して下さい。
3. 低温(5℃未満)時や雨天で施工する場合は、硬化不良や接着不良の原因となりやすいので、施工の際は十分ご留意下さい。
4. 製品の保管は直射日光の当たらない場所にて保管してください。
5. 主剤、硬化剤は個人の体質により皮膚等に付着するとかぶれやアレルギー反応が起こる恐れがありますので、保護手袋、保護眼鏡を着用して取り扱ってください。

株式会社東邦アーステック
http://www.tohoearthtech.co.jp

建設事業本部
（設計・工事）
〒160-0022 東京都新宿区新宿 2 丁目 13-10 武蔵野ビル
TEL 03-5367-2661(代)　FAX 03-5367-2666

トーホーダイト工場
（開発・製造・販売）
〒950-1123 新潟市西区黒鳥 1450
TEL 025-377-2711(代)　FAX 025-377-6820

QMS CERTIFIED FIRM
ISO 9001 審査登録

エコアクション21
認証・登録番号 0004665

（新潟 トーホーダイト開発製造の認証登録）